

ALUJET-ALUKRAFT

Aufbau:

Papier	50 g/m ²
Leim	2 g/m ²
Aluminium	10 μ

Schichtaufbau von außen nach innen:
Kraftpapier, leimkaschiert gegen Alufolie

Technische Daten:

WDD bei 38° C - 90 % Feuchte	< 0,1 g/m ² x d (sd-Wert ca. 100 m)
O ₂ -Transmission	< 1 ml/m ² x d

Da die Bedingungen der Weiterverarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, können für die Eignung und Anwendung der Folie keine Ansprüche abgeleitet werden, Versuche zu Maschinengängigkeit und Füllgutbeständigkeit sind empfehlenswert.